

プラスチックメディア (樹脂メディア)

ワーク表面を殆ど荒らさない
ソフトブラスト用メディア

循環式で繰り返し永く使える
優れた耐摩耗性・耐衝撃性

用途に併せて選べる豊富なラインナップ
各品番に乾式用・湿式用がございます

用途

- アルミニウム部品・金型・ダイキャスト製品のクリーニング、接着剤除去、塗装剥離
- 電子部品・ダイキャスト製品・樹脂成型物・非鉄金属・ゴムなどの軟質製品のバリ取り処理
- 樹脂成型物・軟質金属成型物の表面仕上げ ■メッキ・接着・塗装・ハンダ付け前処理 ■各種成型物の酸化皮膜除去

材質	メラミン樹脂	ユリア樹脂	
比重	1.46~1.53	1.47~1.53	
耐熱温度・熱変形温度(°C)	100・205	77・132	
硬度(ロックウェルM)	100~125	115~120	
包装単位	20kg		
粒度・品番 (標準品)	850~600μm	MM-M #30	MM-U #30
	600~425μm	MM-M #40	MM-U #40
	425~250μm	MM-M #60	MM-U #60
	250~180μm	MM-M #80	MM-U #80



メラミン樹脂メディア



ユリア樹脂メディア

サンドブラストメディア

プラスチック系研掃材・鉄系研削材

スチールショット・スチールグリッド

低コスト 且つ 長寿命

比重が重く適度な硬度で
優れた研掃能力を発揮

ショットブラスト用に最適

用途

- 鋳鉄・鋳鋼の砂落とし、鋳造品・熱処理品・ミガキ棒鋼のスケール落とし
- 鋼板の塗装前処理、コンクリートの表面仕上げ、石材落とし
- ショットピーニング (スチールショット)

商品名	スチールショット	スチールグリッド
形状	球形	不定形
硬度	HRC 40~50	①GP: HRC 40~50 ②GL: HRC 50~60 ③GH: HRC 63~65
比重	7.5	
包装形態	25kg (一部粒度で20kg設定有り)	
粒度	①0.3mm ②0.5mm ③0.6mm ④0.8mm ⑤1.0mm ⑥1.2mm ⑦1.4mm ⑧1.7mm ⑨2.0mm ⑩2.5mm	①0.3mm ②0.4mm ③0.7mm ④1.0mm ⑤1.2mm ⑥1.4mm ⑦1.7mm ⑧2.0mm ⑨2.5mm



ショット



グリッド

このような商品もあります

ジルコンビーズ



ZnO2 70%
SiO2 30%

アルミカットワイヤー



■ 純アルミ(A1070)
■ 合金アルミ(A5056)

ステンレスカットワイヤー



■ SUS304
■ SUS430

スチールカットワイヤー



銅カットワイヤー

